NAVARTI cerámica

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL FEATURES

N.MANHATTAN GRAPHITE



FORMATO/ *FORMAT*	60X60
ESPESOR/ *THICKNESS* (mm)	9,5
PRODUCTO/ *PRODUCT*	PORCELANICO/ PORCELAIN
TIPO/ *KIND*	ESMALTADO/ *GLAZED*
GRUPO/*GROUP*	BIa - GL

NORMA APLICABLE EN 14411 ANEXO G
APPLICABLE STANDARD ISO 13006 ANNEX G

ENSAYOS/ *TESTS*	RESULTADOS/ RESULTS	
UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL *UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY*	DIMENSIONES *DIMENSIONS*	CUMPLE CON LA NORMA *COMPLIES WITH THE STANDARD*
UNE- EN ISO 10545-3 ABSORCIÓN DE AGUA *UNE- EN ISO 10545-3 WATER ABSORPTION*	VALOR MEDIO (%) *AVERAGE VALUE (%)*	≤ 0,5 %
UNE-EN-ISO 10545-7 ABRASIÓN SUPERFICIAL (PEI) *UNE-EN-ISO 10545-7 SURFACE ABRASION (PEI)*	RESULTADO *RESULT*	PEI 1
UNE- EN ISO 10545-4 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN *UNE- EN ISO 10545-4 MODULUS OF RUPTURE*	FUERZA DE ROTURA *BREAKING STRENGH (N)* RESISTENCIA A LA FLEXIÓN *MODULUS OF RUPTURE (N/mm ^{2})*	1600 - 2400 N 35 – 45 N/mm2
UNE- EN ISO 10545-9 RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO *UNE- EN ISO 10545-9 THERMAL RESISTANCE*	RESULTADO *RESULT*	RESISTE *RESISTS*
UNE-EN-ISO 10545-11 RESISTENCIA AL CUARTEO *UNE-EN-ISO 10545-11 CRAZING RESISTANCE*	RESULTADO *RESULT*	RESISTE *RESISTS*
UNE- EN ISO 10545-12 RESISTENCIA A LA HELADA *UNE- EN ISO 10545-12 FROST RESISTANCE*	RESULTADO *RESULT*	RESISTE *RESISTS*
UNE- EN ISO 10545-13 RESISTENCIA QUÍMICA *UNE- EN ISO 10545-13 CHEMICAL RESISTANCE*	CLORURO AMÓNICO *AMMONIUM CHLORIDE* 100 g/l HIPOCLORITO SÓDICO *SODIUM HYPOCHLORITE* 20 mg/l	A A
	ÁCIDO CLORHÍDRICO *HYDROCHLORIC ACID* 3% ÁCIDO CÍTRICO *CITRIC ACID* 100 g/l HIDRÓXIDO POTÁSICO *POTASSIUM HYDROXYDE* 30 g/l	CUMPLE CON LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARD
UNE- EN ISO 10545-14 RESISTENCIA A LAS MANCHAS *UNE- EN ISO 10545-14 STAIN RESISTANCE*	ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO *GREEN AGENT IN LIGHT OIL* SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO *IODINE SOLUTION IN ALCOHOL* ACEITE DE OLIVA *OLIVE OIL*	5 5 5
ANSI A326.3 COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) *ANIS A326.3 DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION (DCOF)*	CLASE *CLASS*	> 0,42
DIN 51130 ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA) *DIN 51130 CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATFORM)*	RESULTADO *RESULT*	R10

OBSERVACIONES:

V^{0}B^0 LABORATORIO:

NAVARTI CERÁMICA, S.L.U.- Registro Mercantil de Castellón de la Plana. Tomo 1505, Libro 1067. Folio 180, Hoja CS-31066. Inscripción 1ª, Fecha 20/04/2009 - N.I.F. B12817334 , V.A.T.- ESB12817334

GlobalEPD A VERIFIED ENVIRONMENTAL DECLARATION

floor score CERTIFIED BY SCS Global Services

Este producto contribuye a satisfacer créditos bajo *This product contributes toward satisfying credits under* LEED®