

**N.MANHATTAN NATURAL**

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| FORMATO/ <i>FORMAT</i>         | 30X60                         |
| ESPESOR/ <i>THICKNESS</i> (mm) | 9,5                           |
| PRODUCTO/ <i>PRODUCT</i>       | PORCELÁNICO/ <i>PORCELAIN</i> |
| TIPO/ <i>KIND</i>              | ESMALTADO/ <i>GLAZED</i>      |
| GRUPO/ <i>GROUP</i>            | Bla - GL                      |

NORMA APLICABLE EN 14411 ANEXO G  
*APPLICABLE STANDARD ISO 13006 ANNEX G*



| ENSAYOS/ TESTS                                                                               |                                                                                                           | RESULTADOS/ RESULTS                                                                                             |                                                   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---|
|             | UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL<br>UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY | DIMENSIONES<br>DIMENSIONS                                                                                       | CUMPLE CON LA NORMA<br>COMPLIES WITH THE STANDARD |   |
|             | UNE- EN ISO 10545-3 ABSORCIÓN DE AGUA<br>UNE- EN ISO 10545-3 WATER ABSORPTION                             | VALOR MEDIO (%)<br>AVERAGE VALUE (%)                                                                            | ≤ 0,5 %                                           |   |
|             | UNE- EN ISO 10545-4 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN<br>UNE- EN ISO 10545-4 MODULUS OF RUPTURE                    | FUERZA DE ROTURA<br>BREAKING STRENGH (N)<br>RESISTENCIA A LA FLEXIÓN<br>MODULUS OF RUPTURE (N/mm <sup>2</sup> ) | 1600 - 2400 N<br><br>35 – 45 N/mm2                |   |
|             | UNE- EN ISO 10545-9 RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO<br>UNE- EN ISO 10545-9 THERMAL RESISTANCE               | RESULTADO<br>RESULT                                                                                             | RESISTE<br>RESISTS                                |   |
|             | UNE-EN-ISO 10545-11 RESISTENCIA AL CUARTEO<br>UNE-EN-ISO 10545-11 CRAZING RESISTANCE                      | RESULTADO<br>RESULT                                                                                             | RESISTE<br>RESISTS                                |   |
|           | UNE- EN ISO 10545-12 RESISTENCIA A LA HELADA<br>UNE- EN ISO 10545-12 FROST RESISTANCE                     | RESULTADO<br>RESULT                                                                                             | RESISTE<br>RESISTS                                |   |
|           | UNE- EN ISO 10545-13 RESISTENCIA QUÍMICA<br>UNE- EN ISO 10545-13 CHEMICAL RESISTANCE                      | CLORURO AMÓNICO<br>AMMONIUM CHLORIDE 100 g/l                                                                    | A                                                 |   |
|                                                                                              |                                                                                                           | HIPOCLORITO SÓDICO<br>SODIUM HYPOCHLORITE 20 mg/l                                                               | A                                                 |   |
|                                                                                              |                                                                                                           | ÁCIDO CLORHÍDRICO<br>HYDROCHLORIC ACID 3%                                                                       | CUMPLE CON LA NORMA<br>COMPLIES WITH THE STANDARD |   |
|                                                                                              |                                                                                                           | ÁCIDO CÍTRICO<br>CITRIC ACID 100 g/l                                                                            |                                                   |   |
|                                                                                              |                                                                                                           | HIDRÓXIDO POTÁSICO<br>POTASSIUM HYDROXYDE 30 g/l                                                                |                                                   |   |
|                                                                                              |                                                                                                           | ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO<br>GREEN AGENT IN LIGHT OIL                                                        |                                                   | 5 |
|                                                                                              |                                                                                                           | SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO<br>IODINE SOLUTION IN ALCOHOL                                                       |                                                   | 5 |
|                                                                                              |                                                                                                           | ACEITE DE OLIVA<br>OLIVE OIL                                                                                    | 5                                                 |   |
| BS7976 RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (BRITÁNICO)<br>BS7976 SLIP RESISTANCE (BRITISH PENDULUM) |                                                                                                           | RESULTADO<br>RESULT                                                                                             | WET > 36                                          |   |

OBSERVACIONES:

VºBº LABORATORIO: