Gres porcellanato • Porcelain stoneware
• Grès cérame • Feinsteinzeug
UNI EN 14411 Bla Allegato G (ISO 13006)

ecodado+™ Group
EN ISO 9001:2008
EN ISO 14001:2004
EN ISO 50001:2011
OHSAS 18001 - GREENGUARD GOLD
UNI EN ISO 14021:2016

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft		**Norma** Norm Norme Norm	**Valore richiesto dalle norme** Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe		**NUANCE** **Honed Plus**	**Lappato Plus**
			N ≥ 15 cm			
			%	**(mm)**		
CM	**Lunghezza e larghezza** / Lenght and width Longuer et largeur / Länge und breite	**UNI EN ISO 10545-2**	**± 0,6 Non Rect.** **± 0,3 Rect**	**± 2,0 Non Rect.** **± 1,0 Rect**	**Conforme** Corresponding Conforme Entsprechend	
	Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke		**± 5**	**± 0,5**		
	Rettilineità spigoli / Straightness of sides Rectitude des aretes / Kantengeradheit		**± 0,5 Non Rect.** **± 0,3 Rect**	**± 1,5 Non Rect.** **± 0,8 Rect**		
	Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalite / Rechtwinkligkeit		**± 0,5 Non Rect.** **± 0,3 Rect**	**± 2,0 Non Rect.** **± 1,5 Rect**		
	Planarità / Lenght and width Planeite de surface / Ebenflächigkeit		**± 0,5 Non Rect.** **± 0,4 Rect**	**± 2,0 Non Rect.** **± 1,8 Rect**		
	Qualità della superficie Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	**UNI EN ISO 10545-2**	**Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili** Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen		**Conforme** Corresponding Conforme Entsprechend	
	Assorbimento d'acqua / Water absorption Absorption d'eau / Wasseraufnahme	**UNI EN ISO 10545-3**	**≤ 0,5%** **Individual max 0,6%**		**≤ 0,5%**	
KG	**Sforzo di Rottura /** Breaking strength Effort de rupture / Bruchkraft	**UNI EN ISO 10545-4**	**S ≥ 1300 N (≥ 7,5 mm)**		**S ≥ 1300 N**	
	Resistenza alla flessione / Modulus of Rupture Résistance à la flexion / Biegefestigkeit		**R ≥ 35 N/mm²**		**R ≥ 35 N/mm²**	
	Resistenza al gelo / Resistance to frost Resistance aux gel / Frostbeständigkeit	**UNI EN ISO 10545-12**	**Richiesto** Required		**Non gelivo /** Frost-proof Non gèlifs / Frostsicher	
	Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	**UNI EN ISO 10545-13**	**Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali** Resistance to low concentrations of acids and alkalis **Secondo la classificazione indicata dal fabbricante** Manufacturer is to state classification		**LA / LB**	**LA / LB**
			Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkalis **Metodo di prova disponibile** Test method available		**HA / HB**	**HA / HB**
			Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salt **Classe minima B** Minimum class B		**A**	**A**
	Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Abrasion resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	**UNI EN ISO 10545-7**	**Segnala la classe di abrasione e i cicli superati** Report abrasion class and cycles passed		**PEI V** (White) **PEI IV** (Beige, Grey) **PEI II** (Anthracite)	
	Resistenza alle macchie Staining resistance Resistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	**UNI EN ISO 10545-14**	**Min. 3**		**Conforme** Corresponding Conforme Entsprechend	
C°	**Resistenza agli sbalzi termici** Thermal shock resistance Resistance aux écorts de température Temperaturwechselbeständigkeit	**UNI EN ISO 10545-9**	**Metodo di prova disponibile** Test method available		**Resiste** Resistant Résiste Widerstandsfähig	
Caratteristiche accessorie / Additional features						
	Stabilità dei colori / Colours stability Stabilité des couleurs / Farbbeständigkeit	**DIN 51094**	**Colorazione Stabile** Stable coloring		**Conforme /** Corresponding Conforme / Entsprechend	

Antica Ceramica Rubiera

Antica Ceramica Rubiera S.r.l. Via Salvaterra, 18/A - 42048 Rubiera (RE) - ITALY
Tel. +39 0522 628841 - Fax +39 0522 628976 www.anticaceramica.it - info@anticaceramica.it - Seguici su: