# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
# *TECHNICAL FEATURES*

## PRIS.SUN

| | |
|---|---|
| FORMATO/ *FORMAT* | 60X60 |
| ESPESOR/ *THICKNESS* (mm) | 9,5 |
| PRODUCTO/ *PRODUCT* | PORCELANICO/ PORCELAIN |
| TIPO/ *KIND* | ESMALTADO/ *GLAZED* |
| GRUPO/*GROUP* | BIa - GL |

NORMA APLICABLE EN 14411 ANEXO G
*APPLICABLE STANDARD ISO 13006 ANNEX G*

| ENSAYOS/ *TESTS* | RESULTADOS/ RESULTS | |
|---|---|---|
| UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL<br>*UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY* | DIMENSIONES<br>*DIMENSIONS* | CUMPLE CON LA NORMA<br>*COMPLIES WITH THE STANDARD* |
| UNE- EN ISO 10545-3 ABSORCIÓN DE AGUA<br>*UNE- EN ISO 10545-3 WATER ABSORPTION* | VALOR MEDIO (%)<br>*AVERAGE VALUE (%)* | ≤ 0,5 % |
| *UNE- EN ISO 10545-4 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN*<br>*UNE- EN ISO 10545-4 MODULUS OF RUPTURE* | FUERZA DE ROTURA<br>*BREAKING STRENGH (N)*<br>RESISTENCIA A LA FLEXIÓN<br>*MODULUS OF RUPTURE (N/mm $^2$ )* | 1.600 - 2.400 N<br>35 – 45 N/mm$^2$ |
| UNE- EN ISO 10545-9 RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO<br>*UNE- EN ISO 10545-9 THERMAL RESISTANCE* | RESULTADO<br>*RESULT* | RESISTE<br>*RESISTS* |
| UNE-EN-ISO 10545-11 RESISTENCIA AL CUARTEO<br>*UNE-EN-ISO 10545-11 CRAZING RESISTANCE* | RESULTADO<br>*RESULT* | RESISTE<br>*RESISTS* |
| UNE- EN ISO 10545-12 RESISTENCIA A LA HELADA<br>*UNE- EN ISO 10545-12 FROST RESISTANCE* | RESULTADO<br>*RESULT* | RESISTE<br>*RESISTS* |
| UNE- EN ISO 10545-13 RESISTENCIA QUÍMICA<br>*UNE- EN ISO 10545-13 CHEMICAL RESISTANCE* | CLORURO AMÓNICO<br>*AMMONIUM CHLORIDE* 100 g/l<br>HIPOCLORITO SÓDICO<br>*SODIUM HYPOCHLORITE* 20 mg/l | A<br>A |
| | ÁCIDO CLORHÍDRICO<br>*HYDROCHLORIC ACID* 3%<br>ÁCIDO CÍTRICO<br>*CITRIC ACID* 100 g/l<br>HIDRÓXIDO POTÁSICO<br>*POTASSIUM HYDROXYDE* 30 g/l | CUMPLE CON LA NORMA<br>*COMPLIES WITH THE STANDARD* |
| UNE- EN ISO 10545-14 RESISTENCIA A LAS MANCHAS<br>*UNE- EN ISO 10545-14 STAIN RESISTANCE* | ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO<br>*GREEN AGENT IN LIGHT OIL*<br>SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO<br>*IODINE SOLUTION IN ALCOHOL*<br>ACEITE DE OLIVA<br>*OLIVE OIL* | 5<br>5<br>5 |
| UNE-EN-ISO 10545-7 ABRASIÓN SUPERFICIAL (PEI)<br>*UNE-EN-ISO 10545-7 SURFACE ABRASION (PEI)* | RESULTADO<br>*RESULT* | IV |
| DIN 51130 ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)<br>*DIN 51130 CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATFORM)* | RESULTADO<br>*RESULT* | R9 |

OBSERVACIONES:

V$^0$B$^0$ LABORATORIO:

PRISSMACER CERAMICA S.L.U.- R.M. de Castellón de la Plana. Tomo 1503, Libro 1065. Folio 38, Sección: General, Hoja CS-30969.
N.I.F. B12816021- V.A.T.- ESB12816021

www.prissmacer.es

GlobalEPD A VERIFIED ENVIRONMENTAL DECLARATION

floor score CERTIFIED BY SCS Global Services

Este producto contribuye a satisfacer créditos bajo
*This product contributes toward satisfying credits under*
LEED®